

PRODUKTDATENBLATT ECOPLUS CARD 750

Spezifikationen:

- + Ähnlich robust und hart wie PVC-Karten
- + Kann im Offset-, Flexo- und Litho-Druck bedruckt werden
- + Magnetstreifen, DOD Barcode und Rubbelfläche
- + 100% holzfreier ECF gefärbter Zellstoff
- + 100% FSC zertifizierter Zellstoff
- + 100% recyclebar
- + 100% biologisch abbaubar
- + 100% kompostierbar EN 13432

Materialeigenschaften:

	Standard	Einheit	Toleranz	
Dicke	ISO 534	µm	+/- 15	750
Grammatur	ISO 536	g/m ²	+/- 20	815
Glätte nach Bendtsen	TAPPI UM535	ml/m	+/- 25	70
Feuchtigkeit absolut	ISO 287	%	+/- 0.5	6.5
Weißer nach ISO	TAPPI 452			113
Weißer nach CIE	CIE			161
Wert nach Cobb 60° (Wasseraufnahme)	TAPPI 441	g	maxi	30
Steifigkeit längs 15°	TAPPI 489	Taber unit		900
Steifigkeit quer 15°	TAPPI 489	Taber unit		630
Steifigkeit längs	KODAK	Nm		210
Steifigkeit quer	KODAK	Nm		150